



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES  
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Dossier P121031 - Document DE/6 - Page 1/7  
File P1121031 - Document DE/6 - Page 1/7

## CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013

### CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013

<b>Commanditaire</b> <i>Sponsor</i>	AS CREATION FRANCE 13 rue Jean Bart 69003 LYON 03 France
<b>Elaboré par</b> <i>Prepared by</i>	Laboratoire national de métrologie et d'essais Laboratoire de Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX France
<b>N° de l'organisme notifié</b> <i>Notified Body No</i>	Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N° 0071
<b>Nom du produit</b> <i>Product name</i>	PIGMENTA COLOUR TEC
<b>N° de rapport de classement</b> <i>Classification report No</i>	P121031
<b>Numéro d'émission</b> <i>Issue number</i>	DE/6
<b>Date d'émission</b> <i>Date of issue</i>	27/05/2014 05/27/2014



Accréditation  
N° 1-0806  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

*This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.*

#### Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

**1. INTRODUCTION**  
**INTRODUCTION**

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à PIGMENTA COLOUR TEC conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1+A1 : 2013.

*This classification report defines the classification assigned to STONEPLEX SLATE - CONCRETE - TRAVERTIN in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1+A1 : 2013.*

**2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE**  
**DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT**

**2.1. GENERALITES**  
**GENERAL**

Le produit, PIGMENTA COLOUR TEC, est défini comme (NF EN 15102 - Revêtement muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux).

*The product, PIGMENTA COLOUR TEC, is defined as a (NF EN 15102 - Decorative wallcoverings - Roll and panel form products).*

**2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT**  
**PRODUCT DESCRIPTION**

Le produit, PIGMENTA COLOUR TEC, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

*The product, PIGMENTA COLOUR TEC, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.*

**Suite du rapport page suivante**  
**Report to be followed on next page**

<b>Nom et adresse du demandeur :</b> <i>(Sponsor's name and address)</i>	AS CREATION FRANCE 13 rue Jean Bart 69003 LYON 03 France
<b>Référence commerciale :</b> <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	PIGMENTA COLOUR TEC
<b>Composition sommaire :</b> <i>(Summary composition)</i>	Revêtement intissé <i>Woven wallcovering</i>
<b>Masse surfacique :</b> <i>(Mass per unit square meter)</i>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur :</b> <i>(Thickness)</i>	0.36 mm (mesuré par le LNE)
<b>Couleur :</b> <i>(Colour)</i>	Blanc <i>White</i>
<b>Condition finale d'utilisation :</b> <i>(End use condition)</i>	Revêtement mural <i>Wallcovering</i>

Informations transmises par le demandeur.  
*Information given by the sponsor.*

**Suite du rapport page suivante**  
*Report to be followed on next page*

**3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT**  
**TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION**

**3.1. RAPPORTS D'ESSAI**  
**TEST REPORTS**

<b>Nom du laboratoire / Laboratory name</b>	<b>Nom du commanditaire / Sponsor name</b>	<b>N° du rapport d'essai / Test report N°</b>	<b>Méthode d'essai / Test method</b>
LNE	AS CREATION FRANCE 13 rue Jean Bart 69003 LYON 03 France	P121031 - DE/2	NF EN ISO 11925-2 : 2013
LNE	AS CREATION FRANCE 13 rue Jean Bart 69003 LYON 03 France	P121031 - DE/4	EN 13823 : 2013.

**Suite du rapport page suivante**  
*Report to be followed on next page*

**3.2. RESULTATS D'ESSAI**  
**TEST RESULTS**

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit (usine) <i>Product (factory)</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / Results	
				Paramètre continu Moyenne (m) <i>Continuous parameter Average (m)</i>	Paramètres conformité <i>Conformity parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	PIGMENTA COLOUR TEC	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s <i>Flame application time 15 s</i> Fs <= 150 mm	-	Oui/Yes
			Temps d'exposition du brûleur 30 s <i>Flame application time 30 s</i> Fs <= 150 mm	-	Oui/Yes
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre <i>Flaming droplets Ignition of the filter paper</i>	-	Non/No
NF EN 13823	PIGMENTA COLOUR TEC	3	FIGRA 0,2MJ (W/s)	169	-
			FIGRA 0,4MJ (W/s)	110	-
			LFS	-	Oui/Yes
			THR 600s (MJ)	1.6	-
			SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	0	-
			TSP 600s (m <sup>2</sup> )	38	-
			FDP <= 10 s	-	Non/No
			FDP > 10 s	-	Non/No

(-) signifie : non applicable  
means : no applicable

**4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION**  
**CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION**

**4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT**  
**REFERENCE OF CLASSIFICATION**

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1+A1 : 2013.  
*This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1+A1 : 2013.*

**4.2. CLASSEMENT**  
**CLASSIFICATION**

Le produit, PIGMENTA COLOUR TEC, a été classé en fonction de son comportement au feu :  
*The product, PIGMENTA COLOUR TEC, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :*

**C**

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :  
*The additional classification in relation to smoke production is :*

**s1**

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :  
*The additional classification in relation to flaming droplets particles is :*

**d0**

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est :  
*The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:*

<b>Comportement au feu / Fire behaviour</b>		<b>Production de fumées / Smoke production</b>		<b>Gouttes enflammées / Flaming droplets</b>
<b>C</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

C'est à dire / i.e., **C – s1, d0**

<b>Classement de réaction au feu : Reaction to fire Classification :</b>	<b>C-s1, d0</b>
--	-----------------

**Suite du rapport page suivante**  
*Test report following next page*

**4.3. DOMAINE D'APPLICATION**  
*FIELD OF APPLICATION*

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :  
*This classification is valid for the following product parameters :*

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- *the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :  
*The classification is valid for the following end use conditions :*

En pose collée, avec la colle 'Ovalit M' ou autre de même nature dont le PCS est inférieur ou égal à celle-ci, sur support classé A1 ou A2-s1, d0.  
*Glued with the glue 'Ovalit M' or an other glue (similar) with an inferior or equal PCS value on A1 or A2-s1,d0 classified board.*

**5. LIMITATIONS**  
*LIMITATIONS*

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.  
*This classification document does not represent type approval or certification of the product.*

**Trappes, le 27 mai 2014**  
*Trappes, the 27<sup>th</sup> of May 2014*

"



**Le Responsable de l'essai**  
*The Responsible for test*

**Le Responsable de l'essai**